Linea all'acqua

VIVA IMPREGNANTE GEL Serie 0909IG

Fondo finitura cerosa all'acqua.

CARATTERISTICHE: ***Viva impregnante gel serie 0909IG*** è un prodotto idrorepellente a base di cere polietileniche, trasparente, formulato per trattare il legno sia nuovo sia riportato a nuovo. Non altera le naturali caratteristiche del legno, ne rinnova l'aspetto e lo preserva dal degrado organico. Offre un'efficace protezione dai raggi U.V. specialmente sulle tinte scure. Per la sua tissotropia risulta facile da applicare senza rischio di colature. Essendo quasi privo di solventi organici, ***Viva impregnante gel serie 0909IG*** s'inquadra in quella categoria di pitture a basso VOC, (Volatile Organic Compounds), conformi alle norme CEE. Per questo motivo può essere tranquillamente usato in interni pressoché senza problemi di odore.
Viva impregnante gel serie 0909IG è indicato su infissi, perlinati, travi, palizzate, ecc.

CONFEZIONI : 0,75 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE		
CARATTERISTICHE	**VALORI STANDARD**	**UNITA' DI MISURA**
NATURA DEL LEGANTE	Copolimeri acrilici idrodiluibili	
ASPETTO/BRILLANTEZZA	Satinato	
COLORE	Incolore e ***Cartella Linea Legno***	
PESO SPECIFICO *ISO 2811-1*	1,02 ± 10% g/cc	g/cc
RESIDUO SOLIDO	26 % ± 1	
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.	• Al tatto 30 min • Per ricopertura 2-4 ore • Accatastabile 2 ore • Carteggiabile 12 ore	Ore , minuti
ESSICCAZIONE IN TUNNEL: 120 g/m2	• Flash off 30°C :15 minuti • Aria Laminare 30°C :30 minuti • Raffreddamento 20°C :15 minuti • Accatastabile : All'uscita del tunnel	minuti
VISCOSITA' *ASTM D 562*	95-105	KREBS STORMER UK
pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311	8,5 – 9,5	
CONSERVAZIONE	**Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.**	

MODALITA' APPLICATIVE	
TIPO DI SUPPORTO	Legno e derivati. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" .
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo pelo, spruzzo a bassa pressione Pistola a tazza: diluizione 5-10% con acqua ,ugello da 2 a 2,5 mm , pressione dell'aria da 3 a 4
NUMERO DI MANI	2-3 mani (a seconda della protezione richiesta)
RESA TEORICA	6-8 mq/litro per mano
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo di applicazione ,dalla diluizione e dalla protezione richiesta.
DILUIZIONE	Pronto all'uso
DILUENTE	Acqua potabile (per lavaggio attrezzatura)
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 15 a 35 °C

Gruppo ***farbe*** ***S.p.A*** Industria Vernici
Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it

Linea all'acqua

VIVA IMPREGNANTE GEL Serie 0909IG

VOCE DI CAPITOLATO: ***Viva impregnante gel serie 0909IG*** fondo-finitura tissotropico e idrorepellente a basso contenuto VOC per interno ed esterno da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto , pulito e sano .
Supporto nuovo e vecchio: Il legno deve avere umidità compresa tra 12-14%. Togliere eventuali tracce di resina ed eliminare macchie di grasso, sporco, muffa. Carteggiare accuratamente il substrato per ridurre l'innalzamento delle fibre del legno, quindi spolverare la superficie ed applicare una mano di ***Viva Legno Impregnante serie 0909I***. Attendere la completa essiccazione ed applicare ulteriori 1-2 mani di ***Viva impregnante gel serie 0909IG***. E' possibile applicare il prodotto anche direttamente su legno grezzo.

Carteggiatura dell'impregnante:

- MANUALE: grana 220-280
- SPAZZOLATRICE: grana 220-240
- ORBITALE: non raccomandato

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, in previsione di piogge o con vento forte. In ambienti chiusi favorire il ricambio di aria per ridurre l'umidità durante l'essicazione. Mescolare accuratamente, più mani vengono applicate e più scuro risulterà il colore del legno. Per uniformare il colore e mettere in risalto le venature, si consiglia di passare con uno straccio la superficie dopo circa 15 minuti dall'applicazione. Applicata su diversi tipi di legno, una stessa tinta può avere colori leggermente differenti. Si consigliano alcune prove preliminari.
Viva impregnante gel serie 0909IG usato da solo, viene applicato in una o più mani a distanza di 3-4 ore l'una dall'altra, tenendo conto che maggiore è lo spessore migliore sarà la protezione nel tempo. Sui legni di testa aumentare lo spessore per ridurre l'assorbimento d'acqua. Se usato come preparazione in cicli trasparenti, va poi ricoperto dopo 3-4 ore, con tre mani da 30-40 micron di ***Viva legno vernice serie 0909L***, intervallate da un tempo di 4-5 ore. Per finiture colorate si può procedere alla sovra verniciatura con smalti tipo il ***Viva smalto serie 0909*** applicando due mani da 30-40 micron intervallate da un tempo di 5-6 ore. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità del prodotto non diluito in vaso chiuso con poco volume d'aria è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C**.**

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:
Classificazione in relazione alla pericolosità
Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti.)
Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza.
Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.A. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo ***farbe*** ***S.p.A*** Industria Vernici
Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it