Linea pavimenti industriali

# **ACQUAFLOOR** serie 0914

## Idropittura monocomponente per pavimentazioni in genere.

**CARATTERISTICHE : *Aquafloor serie 0914*** viene impiegato per la protezione e decorazione di pavimentazioni sia all'interno che all'esterno degli edifici. ***Aquafloor serie 0914*** impedisce lo sfaldamento e la formazione di polvere, resiste all'abrasione , all'acqua ed ai comuni detergenti. ***Aquafloor serie 0914*** è formulato con particolari resine acriliche che gli conferiscono una rapida essicazione e un'ottima resistenza al calpestio anche dopo tempi relativamente ridotti dall'applicazione. ***Aquafloor serie 0914*** viene indicato per cantine, box , garage , spogliatoi , centri di riabilitazione , palestre , piazzali esterni.

**CONFEZIONI :** 2,5 Lt

| **PROPRIETA' CHIMICO FISICHE** | | |
|---|---|---|
| **CARATTERISTICHE** | **VALORI STANDARD** | **UNITA' DI MISURA** |
| NATURA DEL LEGANTE | Resine acriliche modificate | |
| ASPETTO/BRILLANTEZZA *UNI EN ISO 2813* | Opaco | Gloss Glossmetro Byk 60 |
| COLORE | Rosso , verde , grigio chiaro | |
| PESO SPECIFICO *ISO 2811-1* | 1,2 ± 10% g/cc | g/cc |
| ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R. | • Al tatto 1 ora<br>• Per ricopertura 10-12 ore<br>• Pedonabile 48 ore<br>• Carreggiabile 3-4 giorni | Ore , giorni |
| VISCOSITA' *ASTM D 562* | 95 – 100 UK | KREBS STORMER UK |
| SPESSORE SECCO PER MANO *ISO 2361* | 50 -60 µm | Spessimetro Mikrotest IV Micron |
| pH DOPO STOCCAGGIO *UNI 8311* | 8-9 | |
| CONSERVAZIONE | **Mantenere il prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo.** | |

| **MODALITA' APPLICATIVE** | |
|---|---|
| TIPO DI SUPPORTO | Fondi cementizi in genere , legno , asfalto<br>il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli :<br>"CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI" . |
| METODO DI APPLICAZIONE | pennello, rullo pelo |
| NUMERO DI MANI | 2 |
| RESA TEORICA | 10-12 mq/Lt per mano |
| RESA PRATICA | La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto e dal tipo di applicazione. |
| DILUIZIONE | Prima mano :15-20 %<br>Seconda mano : 5-10% |
| DILUENTE | Acqua potabile |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE | da 10 a 35 °C |

**VOCE DI CAPITOLATO : *Aquafloor serie 0914*** rivestimento monocomponente all'acqua per pavimenti da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

***Gruppo farbe S.p.A*** Industria Vernici
Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it

Linea pavimenti industriali

# **ACQUAFLOOR** serie 0914

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI**
Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.
***Supporto nuovo***: Verificare l'assenza di umidità eccessiva ed efflorescenze saline. In caso di cemento elicotterato o superfici molto lisce, si raccomanda di irruvidite la superficie mediante sabbiatura, pallinatura, picchettatura, ecc. Pulire accuratamente le superficie dalla polvere. Consigliato un trattamento con il detergente disincrostante ***Tradition serie 0922***. In questo caso risciacquare accuratamente e far asciugare bene. Applicare una mano di fissativo ***Alphafarb serie 109 .***
***Supporto vecchio***: Verificare la compattezza della superficie e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbiatura.
Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con il ***Betonfarb serie 0807***.
Verificare l'assenza di umidità eccessiva ed efflorescenze saline. Pulire accuratamente le superficie dalla polvere. Consigliato un trattamento con il detergente disincrostante ***Tradition serie 0922***. In questo caso risciacquare accuratamente. Applicare una mano di fissativo ***Alphafarb serie 109.***
***Supporto già pitturato***: Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, o spazzolatura, o lavaggio ad alta pressione, o idrosabbiatura. Verificare la presenza di cavillature e se necessario chiuderle con il ***Betonfarb serie 0807***.
Verificare l'assenza di umidità eccessiva ed efflorescenze saline. Pulire accuratamente le superficie dalla polvere e lavare con energico detergente. Consigliato un trattamento con il detergente disincrostante ***Tradition serie 0922***. In questo caso risciacquare accuratamente. Applicare una mano di fissativo ***Alphafarb serie 109.***

NOTA: Evitare assolutamente la pitturazione di pavimenti che presentano umidità, efflorescenze saline abbondanti, zone ammalorate e tutti quei sintomi che indicano la presenza di controspinte idrauliche.
In questi casi consultare l'Assistenza Tecnica Farbe.
Per ulteriori dettagli consultare le schede tecniche specifiche dei prodotti di preparazione impiegati.

***Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.***

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :** Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e meccaniche. Applicare le mani previste negli spessori indicati.Spessori eccessivi per mano rallentano l'essicazione. Non applicare sotto l'azione diretta del sole con vento forte o in previsione di piogge.
Il prodotto non dovrebbe subire l'azione diretta della pioggia nelle immediate 24-36 ore dall'applicazione.
In caso di temperature più basse di quelle di riferimento , prorogare i tempi minimi di pedonabilità , eventualmente verificandoli con prove pratiche.In ambienti chiusi favorire il ricambio d'aria per ridurre l'umidità durante l'essiccazione.
***Aquafloor serie 0914*** è ricopribile con altri prodotti monocomponenti previa opportuna preparazione superficiale ed in situazioni di superfici molto deteriorate è possibile l'utilizzo in abbinamento con il nostro primer epossidico
***Ancorante EPS serie 0105*** , applicandolo e ricoprendolo entro 8 ore. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

**STOCCAGGIO :** La stabilità del prodotto non diluito in vaso chiuso con poco volume d'aria è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C **.**

**INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :**
Classificazione in relazione alla pericolosità.
Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)
Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza
Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti .

***N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze.Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.***

***Gruppo*** farbe ***S.p.A*** Industria Vernici
Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – info@farbe.it – www.farbe.it