COLORCHIMICA
INDUSTRIA VERNICI

SCHEDA TECNICA

Luglio 2008

Revisione Maggio 2015

CODICE PRODOTTO: **SERIE 33500**

DENOMINAZIONE: **FINITURA CERATA PER LEGNO**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Finitura impregnante per legno ad effetto cera, per interni ed esterni. La sua formulazione, contenente cera, permette al prodotto di penetrare in profondità nel legno senza otturare i pori, rendendo la superficie trattata idrorepellente e allo stesso tempo traspirante. Resistente al sole ed agli agenti atmosferici, si applica con facilità e non sfoglia. La finitura satinata, ad effetto cera, rende il legno piacevole al tatto trasformandolo delicatamente senza nascondere le venature.

IMPIEGO RACCOMANDATO: Si impiega per il trattamento di tutte le strutture in legno sia esterne che interne ed in particolare per serramenti, perlinati, mobili da giardino ed ogni tipo di struttura che si voglia proteggere nel tempo.

MECCANISMO DI INDURIMENTO: Essiccazione fisica per evaporazione dei solventi.

CARATTERISTICHE FISICHE:

Colori:	Cartella colori LEGNOPIÙ
Peso specifico:	0,85 – 0,90 kg./l.
Solidi in peso	40 %
Solidi in volume:	31,8 %
Flash point:	40°C
Viscosità:	ca. 25 - 30” Ford n. 4 a 20°C
VOC:	60%
	526 g./l.

RESA:

Resa indicativa:	8 - 10 m²/l la prima mano
	16 – 18 m² per le successive

FINITURA CERATA PER LEGNO codice 33500

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

Preparazione del supporto: Il legno da trattare dev'essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18%. Eliminare completamente vecchie verniciature filmogene, perché impedirebbero la penetrazione del prodotto. Pulire con diluente nitro eventuali zone resinose presenti sulla superficie. Eventuali formazioni di alghe verdi o muffe devono essere preventivamente eliminate con appositi prodotti; successivamente lavare con molta acqua.

Casi particolari di superfici: Legni molto resinosi: fare prove preliminari, se necessario lavare con diluente nitro.

Legni invecchiati o troppo assorbenti: pretrattare con Impregnante incolore.

Legno già trattato: Legnopiù finitura cerata si può applicare su prodotti similari purché esenti da cere. È preferibile eseguire una prova preliminare.

Legno verniciato: piallare e carteggiare a fondo per asportare ogni tracci di vernice.

Legno ingrigito: si può trattare solo con tinte scure.

NOTE: Legnopiù finitura cerata può essere applicata anche direttamente su legno mai trattato. L'applicazione di 1 mano di impregnante è comunque consigliata per sfruttare al massimo le sue proprietà penetranti, in alternativa applicare 1 mano di finitura cerata diluita al 50% con Acquaragia.

CONDIZIONI DURANTE L'APPLICAZIONE: Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C. Non applicare su legno bagnato. Non applicare all'esterno in caso di probabile pioggia. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale.

METODO DI APPLICAZIONE:

Spruzzo: si

Pennello: si

Diluizione: pronto all'uso. Non necessita di diluizione.

Spessori consigliati: 2 - 3 mani

Pulizia degli attrezzi: con acquaragia o diluente nitro, subito dopo l'uso.

FINITURA CERATA PER LEGNO codice 33500

TEMPO DI ESSICCAZIONE: Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d'aria, dalla temperatura, dallo spessore del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all'esterno, temperatura di 20°C e spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte.

Asciutto in superficie: 5 - 6 h

Sopraverniciabile : 24 h

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, lontano da fonti di calore. I contenitori devono esser conservati ben chiusi. TEME IL GELO.

Shelf-life: 12 mesi a temperatura da +5°C a +35°C.

Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d'uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. Valore limite UE (Direttiva 2004/42/CE) Cat. A/f 700 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 700 g/l di COV.

*** I parametri applicativi verranno definiti sull'impianto del cliente**

I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità.