



Film estensibile monocollante in polietilene ottenuto dalla estrusione contemporanea di quattro strati diversi prelamati. Allungabile fino al 150% circa, è utilizzabile su macchine semiautomatiche con o senza prestiro. Affidabile per carichi di ogni forma e grandezza, è fornito, a richiesta, con trattamento anti-UV per risolvere tutti i problemi derivanti da lunghi stazionamenti all'aperto. In caso di stoccaggio in spazi molto stretti, il trattamento XS rende una faccia del film estremamente scivolosa, ideale per i carichi debordanti.



INFORMAZIONI TECNICHE

PROPRIETA'		NORMA	UNITA' DI MISURA	VALORE
CARICO DI ROTTURA	LONG	ASTM D 882	KG mm ²	4
	TRASV			2,4
ALLUNGAMENTO	LONG	ASTM D 882	%	500
	TRASV			750
LACERAZIONE	LONG	ASTM D 1922	Gr.	100
	TRASV			200
RESISTENZA ALLA PUNTURA		NORMA DERIBLOK	Gr.	1500
RESISTENZA ALL'IMPATTO (DART TEST)		ASTM D 1709	Gr.	100
BRILLANTEZZA		ASTM D 2457	%	91
COEFF. DI SCIVOLOSITA'		ASTM D 1894	-	> 1

