



Ottobre 2024

CODICE PRODOTTO: I075

DENOMINAZIONE: RAVVIVANTE ALL'ACQUA PER LEGNO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Prodotto a base di resine acriliche in emulsione e cere per una totale protezione del legno.

IMPIEGO RACCOMANDATO: Prodotto destinato alla manutenzione periodica, dotato di grande resistenza all'esterno ed estrema facilità d'uso. Recupera l'aspetto estetico iniziale dei manufatti esposti all'esterno la cui superficie è stata logorata dal sole e dagli agenti atmosferici restituendo loro l'aspetto originale. Il trattamento, se fatto annualmente, prolunga notevolmente la durata della vecchia vernice. Lo consigliamo su supporti in legno verniciato come serramenti, portoni, infissi e scuri per esterno ma anche su alluminio, leghe leggere e PVC (tapparelle etc.)

MECCANISMO DI INDURIMENTO: Essiccazione per evaporazione del solvente (acqua)

CARATTERISTICHE FISICHE:

Colori: incolore.

Peso specifico: 1.035 ± 0.05 Kg/L

Residuo secco: 28 ± 2%

Viscosità: 30" ± 5" Ford 4 a 20°C

VOC: 4.4%

45 g/L

RESA:

Resa indicativa: 15 m²/l per strato



RAVVIVANTE ALL'ACQUA PER LEGNO codice I075

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

Preparazione del supporto:

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto pulito e sano.

Supporto già pitturato: Pulire accuratamente le superficie con detergente neutro ed applicare 1-2 mani di prodotto con straccio o pennello.

CONDIZIONI DURANTE L'APPLICAZIONE: Non applicare sotto l'azione diretta del sole, con temperature elevate o in previsione di piogge.

METODO DI APPLICAZIONE:

Straccio:

si

Pennello:

si

Diluizione:

pronto all'uso.

Spessori consigliati:

1 - 2 mani (a seconda della protezione richiesta)

Pulizia degli attrezzi:

con acqua

TEMPO DI ESSICCAZIONE:

Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d'aria, dalla temperatura, dallo spessore del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all'esterno, temperatura di 20°C e spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte.

Asciutto in superficie:

30 min

Completa:

6 h

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO:

Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, lontano da fonti di calore. I contenitori devono esser conservati ben chiusi. TEME IL GELO.

Shelf-life:

12 mesi a temperatura da +5°C a +35°C.

Mescolare accuratamente prima dell'uso.



Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d'uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

Impregnanti non filmogeni per legno BA 130. Valore limite UE (Direttiva 2004/42/CE) Cat. A/f 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 130 g/l di COV.

*** I parametri applicativi verranno definiti sull'impianto del cliente**

I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità.